

CONSTRUCLEANER® RINSE LADRILLO ROJO

Limpiador para fachadas nuevas y mantenimiento en ladrillo rojo



DESCRIPCIÓN

Construcleaner® Limpiador Rinse Ladrillo Rojo es un limpiador formulado con una mezcla de ácidos inorgánicos y aditivos especiales, para lavar y desmanchar fachadas en ladrillo rojo. Remueve residuos de cemento y sales blancas (eflorescencias) procedentes de sulfatos y carbonatos presentes en los ladrillos y en el mortero de pega, evitando su fijación.

USOS

- Para limpieza y remoción de residuos de mortero de pega y otros residuos cementosos de fachadas nuevas en ladrillo rojo que posteriormente van a ser protegidas con hidrófugos Siliconite® Transparente de Pintuco®.
- Para evitar la fijación de sales blancas en el ladrillo rojo.
- Para desmanchar o reparar fachadas nuevas de ladrillo rojo ya lavadas con ácido.
- Para la limpieza de pisos nuevos de adoquín rojo.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Permite retirar con facilidad residuos de mortero de pega y otros residuos cementosos en fachadas nuevas y en mantenimiento de ladrillo rojo.
- Encapsula y remueve manchas blancas (eflorescencias) causadas por humedades durante el proceso constructivo o por ácido mal enjuagado, evitando su fijación.
- Resalta el color natural del ladrillo rojo, desde el mismo momento de la aplicación.
- Fácil enjuague por su efectividad y componentes especiales, disminuye el volumen de agua para el enjuague.

PRESENTACIONES

Cuñete plástico de 5.3 galones (23kg) / Tambor de 53 galones (230kg)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD / MÉTODO	VALOR	UNIDAD
Aspecto	Líquido incoloro	-
Densidad (ASTM D1475)	4.35	kg/gal

RENDIMIENTO Y CONSUMOS

Producto sin diluir 11 m²/gal a 19 m²/gal.

Con una dilución 1:1 es de 23 m²/ gal a 38 m²/ gal.

Estos rendimientos son aproximados, pueden variar dependiendo del tipo de superficie y estado de la superficie, así como de las condiciones de aplicación. Se recomienda hacer pruebas preliminares para establecer la dilución óptima según el estado de la fachada o el piso.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie

La fachada a tratar debe estar terminada y seca (interna y externamente), los revoques interiores deben tener como mínimo de 28 días de aplicados. Los rebites o emboquillados deben estar completamente terminados y con curado de al menos 28 días. Si hay residuos de morteros gruesos, deben ser retirados previamente por medios mecánicos (espátula). En caso de humedades activas (filtraciones, desagües, escurrimientos de aguas lluvias hacia los muros), deben ser corregidas antes y esperar que sequen previo a la limpieza. Construcleaner® Limpiador Rinse Ladrillo Rojo puede ser corrosivo para algunos materiales de la obra, se recomienda proteger elementos metálicos, vidrios, ventanas, puertas, pisos y baldosas esmaltadas antes de comenzar la aplicación.

Preparación del producto y aplicación

Aplique Construcleaner® Limpiador Rinse Ladrillo Rojo puro o diluido con agua, adicionando primero el agua y luego el producto en un recipiente plástico, según el estado de la superficie y la cantidad de residuos cementosos a remover. Se recomienda realizar ensayos previos con el fin de encontrar la relación de dilución óptima que permita la mayor efectividad del producto. Aplique con tapete, escoba o cepillo de cerda plástica, en el tramo de muro al alcance del aplicador frotando hasta que se ablanden los residuos de cemento y desaparezcan las eflorescencias blancas. Utilice una espátula metálica para retirar los residuos de mezcla o mortero que se hayan fijado en las caras de los ladrillos.

De ser necesario repita la aplicación de la solución de lavado, estregando sobre los sectores más sucios. Enjuague con agua limpia frotando la superficie en cada enjuague, con un cepillo o escoba preferiblemente diferente al que usó para aplicar, para garantizar que no queden residuos de limpiador. Se recomienda enjuagar con agua aplicada a baja presión (balde, manguera) para evitar saturar de humedad el ladrillo o el piso durante el proceso de enjuague. En caso de uso de hidrolavadora, maneje una presión baja e instale una boquilla tipo abanico. Se debe evitar que Construcleaner® Limpiador Rinse Ladrillo Rojo se seque sobre la fachada, en tal caso rehumedezca con el producto y enjuague. Permita un secado completo (por lo menos tres días) y luego proteja con hidrófugo Siliconite® Transparente de Pintuco®.

INDICACIONES IMPORTANTES/PRECAUCIONES

- Nunca mezcle el Construcleaner Rinse Ladrillo Rojo con otras sustancias.
- El producto puede causar un efecto irritante, por lo que se deben tomar las precauciones necesarias para su uso como gafas de protección, guantes hasta el hombro y delantal.
- Mantenga bien tapado el envase mientras no se esté usando.
- No debe re empaquetar el producto en envases metálicos.
- El producto es corrosivo, debe proteger cuidadosamente los siguientes elementos ya que puede causar manchas si entra en contacto con pisos, perfiles, ventanas, vidrios, baldosas, pinturas y jardines.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- *Siliconite transparente 7*: Hidrófugo protector de ladrillo.
- *Siliconite transparente 10*: Hidrófugo protector de ladrillo de alto desempeño.
- *Siliconite transparente 7W*: Hidrófugo base agua protector de ladrillo.
- *Construcleaner restaurador*: Hidrófugo protector y restaurador de ladrillo.

DOSIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Según el estado de la superficie y el grado de residuos cementosos a remover, aplique el producto puro o diluya (1) una parte de Construcleaner® Limpiador Rinse Ladrillo Rojo con (1) una parte o (2) partes de agua (1:1) ó (1:2). Se recomienda realizar ensayos previos con el fin de encontrar la relación de dilución óptima que permita la mayor efectividad del producto.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Después de esta fecha, verifique la estabilidad del producto con el Asesor Técnico o al área de Servicio al Cliente de Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto ni consuma alimentos mientras lo manipula. El producto por su composición es corrosivo y comburente. El contacto con la piel puede causar irritación, evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando elementos apropiados de seguridad como guantes de nitrilo, respiradores con cartucho para gases ácidos y gafas de seguridad. Aplique en un lugar ventilado, alejado de fuentes de ignición. Almacene bien tapado, en los recipientes originales, lejos de toda fuente de ignición, bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada, a una temperatura inferior a 25°C. En caso de incendio use agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos. En caso de derrames recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados. Disponga de los residuos respetando las normas de seguridad y regulaciones locales.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión y consulte inmediatamente al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y consulte inmediatamente al médico. Si presenta irritación consulte inmediatamente al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, la ingestión accidental de este material puede causar vómito o dolor abdominal. Consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada con el producto y consulte inmediatamente al médico. En caso de Emergencia llame a la línea de Atención de ARL SURA (CISTEMA): En Colombia al 018000-51 14 14. Fuera de Colombia al (0574)4444578.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 ó desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad /Ambiental/ Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.