



PRIMER ANTICORROSIVO 513 VERDE OLIVA

Primer anticorrosivo de secado rápido y muy buena adherencia sobre metales ferrosos

DESCRIPCIÓN

Pintura de protección anticorrosiva y secado rápido.

USOS

Puede ser usado como base para protección a la corrosión en carrocerías, vehículos, instalaciones industriales, puentes, maquinaria y tanques.

Se usa también como base en sistemas con acabados poliuretanos y esmaltes sintéticos.

No se recomienda para inmersión.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Alta protección a la corrosión
- ✓ Muy buena adherencia en sustratos ferrosos
- ✓ Rápido secado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viscosidad: 105-115 KU

% Sólidos: 62-66

Densidad: 5.2-5.3

INSTRUCCIONES DE USO



Preparación de la Superficie




La superficie debe ser lijada y desengrasada completamente antes de la aplicación.

Los ligeros restos de óxido sobre la superficie deben ser eliminados por completo, si es el caso usar acondicionador de superficies.

A superficies galvanizadas y metálicas no ferrosas se debe aplicar previamente acondicionador de superficie Wash-Primer ref. 110.027 / 110.028 para obtener buena adherencia de la Anticorrosiva.

Para galvanizados en caliente se debe utilizar Anticorrosiva Epóxica ref. 110.046 / 113.229 ó 110.070/ 113.350 de Pintuco.

	<p>Relación de Dilución Usar el 15% de solvente para aplicación con pistola Usar el 5% de solvente si se va a aplicar con brocha o equipo airless</p> <p>Solvente 121.014 o 121.214</p>
	<p>Viscosidad de Aplicación (Copa Ford #4) 18-20 seg (para aplicación con pistola)</p> <p>Dependiendo de la tasa de dilución usada</p>

	<p>Boquilla: 1.8 a 2.0 mm Presión: 40-50 psi (convencional) 30-35 psi (HVLP) (Entrada de la pistola)</p>
	<p>Secado entre capas (Flash Off) 3-5 min a 25° C</p>
	<p>Secado al aire 15-20 min a 25° C</p>

Para evitar la formación de “nata” en el almacenamiento, se recomienda agregar un poco de Ajustador Pintuco ref. 121.014 o 121.2014 y sin revolverlo, se tapa bien el envase.

RENDIMIENTO

41 – 43 m²/gal rendimiento teórico a 3 mills

PRESENTACIONES

Galón

Cuarto - ¼ de Galón

REFERENCIA	EBS
513 Primer Verde Oliva	10014706 Galón
	10012711 Cuarto

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

18 meses bajo techo

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y máscara de cartucho para solventes orgánicos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, ya que el producto desprende vapores que podrían entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene en los recipientes originales cerrados, lejos de toda fuente de ignición, bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada, a una temperatura inferior a 30°C. En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos. En caso de escape o derrame recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados. Disponga de los residuos respetando las normas y regulaciones locales. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Para mayor información consulte la hoja de seguridad del producto.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 ó desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a la norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y NTC-OHSAS 18001:2007 y acorde con los lineamientos de responsabilidad integral.